



ORBASIL N-25 COLOR Ventanas y Fachadas

Ficha técnica
Revisión 07/2017



DESCRIPCIÓN:

Sellador a base de caucho de silicona de reticulación neutra.

PROPIEDADES:

Sellador de un componente, de fácil aplicación, reticulable a temperatura ambiente. Su bajo módulo asegura una mínima tensión sobre la junta durante su proceso de contracción y expansión. Excelente adherencia, muy versátil. Inalterable por la acción del agua, del sol y, en general, de la intemperie. No se contrae ni se agrieta.

APLICACIONES:

- Sellado de puertas y ventanas (aluminio anodizado, aluminio lacado, PVC y madera). Sellado de acristalamiento, sellado de carpintería a obra y carpintería entre sí, en colores RAL y otros.
- Sellado de elementos de PVC.
- Para sellado de juntas en construcción (dilatación, estáticas, etc.).

Por su reticulación y su bajo módulo, **ORBASIL N-25 COLOR** puede ser utilizado para la unión deformable y estanca entre muy diversos materiales con diferentes coeficientes de dilatación.

HOMOLOGACIONES:

- ✓ Certificado con la marca N (AENOR) para sellantes de juntas y acristalamientos.
- ✓ Clasificación : ISO 11600 F 25 LM , ISO 11600 G 25 LM , sin imprimación.
- ✓ Marcado CE: EN15651-1 F EXT-INT-CC / EN 15651-2 G-CC / EN 15651-3 S
Dop nº: SIB0000121 <http://ce.selena.com/>

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ORBASIL N-25 no curado		ORBASIL N-25 curado: (4 semanas a 23°C y 55% H.R.)	
Aspecto:	Pasta cremosa homogénea.	Aspecto:	Similar al caucho
Descuelgue (ISO 7390):	mm. 0	Dureza Shore A (ISO 868):	-- 20±2
Tack free (ASTM C-679-71):	Minutos 20-30	Recuperación elástica (ISO 7389):	% 93
Formación piel (BS 5889 AP.A):	Minutos 30-45	Módulo elástico 100% (ISO 37):	MPa. 0,35-0,40
Velocidad de curado a 23°C y 55% H.R.:	Mm/día 1-2	Resistencia a tracción (ISO 37):	Mpa. 0,6 - 0,8
Punto de destello (DIN 51794):	°C 430	Elongación a rotura (ISO 37):	% 500-600
Temperatura de aplicación:	°C +5 a +50	Movimiento de la junta en servicio:	% ± 25
		Resistencia a temperatura en servicio:	°C -50 a + 150



Quilosa - Selena Iberia S.L.U.

Centro empresarial Rivas Futura, C/ Marie Curie 19, Planta 6.1, 28521 Rivas, Madrid, Spain,
Tel: +34 902 02 18 02 – Fax: +34 914 999 796, info@quilosa.es, www.quilosa.com



ORBASIL N-25 COLOR

Ventanas y Fachadas

Ficha técnica
Revisión 07/2017



RESISTENCIAS QUÍMICAS:

Agua, agua jabonosa, agua salina:	Excelente
Ácidos y álcalis inorgánicos diluidos:	Muy buena
Aceites y grasas minerales:	Muy buena
Petróleo, fuel, hidrocarburos:	Muy buena
Otros productos:	Consultar

INDICACIONES DE USO:

Dimensionado de juntas:

El ancho de las mismas será, al menos, 4 veces mayor que el máximo movimiento esperado.

La profundidad de sellado se elegirá, en función del ancho de la junta, de acuerdo con la siguiente Tabla (valores en mm.):

ANCHO	5/6	7/9	10/12	12/15
PROFUNDIDAD	5	6	7	8

Para anchos de juntas superiores a 16 mm., la profundidad debe ser la mitad de la anchura. Se recomienda que el ancho máximo de la junta no supere los 35 mm.

Formación de Juntas:

Es necesario el empleo de un material de relleno para evitar la adhesión de ORBASIL N-25 COLOR sobre el fondo de la junta que ejercería, sobre el sellador, tensiones innecesarias. Al mismo tiempo se consigue una regulación en la profundidad de sellado así como mayores rendimientos. El material a emplear debe ser inerte, mecánicamente estable, homogéneo, inoxidable y no adherirse ni al sellador ni a los materiales contiguos.

Se recomienda, como producto especialmente adecuado la Espuma de Polietileno de célula cerrada, extruida en cordones de sección regular como nuestro: POLITEN-CEL.

Tratamiento de las juntas:

Las superficies a sellar deben estar limpias y secas. En caso necesario además de un tratamiento mecánico es conveniente realizar una limpieza con un disolvente no graso como por ejemplo acetona. Para juntas que han de estar sometidas a grandes esfuerzos, se recomienda la utilización de un primer adecuado:

- **PRIMER C-27** Sobre materiales porosos y uso general en construcción. (Ver información técnica)

Sobre vidrios y esmaltes los mejores resultados se obtienen sin imprimación.

Cualquier material no conocido por el usuario, bajo el punto de vista de adherencia, debe ser ensayado previamente o bien consultar a nuestro Departamento Técnico.

Técnica de trabajo:

Cortar el extremo del obturador del cartucho, roscar la cánula y cortar ésta a bisel a la sección deseada e introducir el conjunto en la pistola aplicadora. Rellenar con ORBASIL N-25 COLOR la junta convenientemente tratada. Para un mejor acabado, proteger los bordes de la junta con cinta adhesiva y alisar con una espátula, retirando la cinta antes de que el sellador forme piel.

Rendimiento:

La fórmula siguiente es una guía aproximada para calcular el rendimiento previsto para un cartucho estándar de ORBASIL N-25 COLOR:

$$L = \frac{300}{A \times P}$$

donde:

L= Longitud de sellado en metros obtenidos por cartucho.

A= Ancho de la junta en mm.

P= Profundidad de la junta en mm.

Tratamiento posterior:

ORBASIL N-25 COLOR, no permite ser pintado ni barnizado.

ALMACENAMIENTO:

Guárdese en lugar fresco y seco.

Duración: 12 meses en cartucho, 18 meses Bolsa de aluminio.

PRESENTACIÓN:

En cartuchos de plástico de 300 cc. de capacidad aprox. Cajas conteniendo 24 cartuchos.

Bolsas de aluminio de 600 ml.



Quilosa - Selena Iberia S.L.U.

Centro empresarial Rivas Futura, C/ Marie Curie 19, Planta 6.1, 28521 Rivas, Madrid, Spain,
Tel: +34 902 02 18 02 – Fax: +34 914 999 796, info@quilosa.es, www.quilosa.com



ORBASIL N-25 COLOR Ventanas y Fachadas

Ficha técnica
Revisión 07/2017



COLORES:

Blanco Pirineo	Blanco PVC
Gris Perla	Bronce
Inox	Ladrillo
Crema	Marrón PU
Pino	Plata
Ral 1013 Beige	Ral 1015 Beige
RAL 3005 Rojo	RAL 6005 Verde
RAL 5010 Azul	RAL 7011 Gris
RAL 6009 Verde	RAL 7022 Gris
RAL 7016	RAL 8014 marrón
RAL 7024 Gris	RAL 9006 Aluminio
RAL 8017	RAL 9023 Aluminio
RAL 9007	Roble dorado
Roble	Beige PRE
Sapelly	
RAL 9002	

Otros colores bajo demanda.

LIMPIEZA:

El producto fresco, se elimina con un disolvente orgánico. Una vez curado solo se elimina mecánicamente.

LIMITACIONES:

No utilice ORBASIL N-25 COLOR en aplicaciones donde pueda producirse su inmersión constante en agua.

Por posibles problemas de compatibilidad, se debe evitar el contacto directo con el sellado secundario de las unidades de doble vidrio aislante

SEGURIDAD E HIGIENE:

Durante su curado ORBASIL N-25 COLOR emite Cetoxima. Estos vapores no deben inhalarse durante largo tiempo o en altas concentraciones.

Por tanto, la zona de trabajo deberá estar bien ventilada.

Debe evitarse, a causa de posibles irritaciones, todo contacto del producto fresco con los ojos o mucosas. Si esto ocurriese deberán lavarse con agua abundante y, en caso necesario, acudir al médico. El caucho obtenido al curar puede manejarse sin ningún riesgo.

Las imprimaciones utilizadas con ORBASIL N-25 COLOR, contienen disolventes inflamables a temperatura ambiente. No se debe fumar ni utilizar llama desprotegida cerca de la zona de trabajo. En caso de salpicaduras en los ojos deben lavarse con abundante agua y, en caso necesario, acudir al médico.

Usar guantes y, en caso de manchas, lavarse con un detergente industrial cuando el producto está aún fresco.

NO DEBEN LAVARSE LAS MANOS CON DISOLVENTES.

Para más información solicite hoja de seguridad del producto.

"La información contenida en la presente ficha técnica se proporciona de buena fe en base a los estudios realizados por Selena y se considera precisa. Sin embargo, dado que las condiciones y métodos de uso de nuestros productos escapan a nuestro control, dicha información no deberá reemplazar las pruebas de clientes a fin de garantizar que los productos de Selena sean plenamente satisfactorios para sus aplicaciones específicas. La única garantía ofrecida por Selena es que el producto cumpla con sus especificaciones de venta actuales. Por tanto, el único recurso al que tendrá derecho en caso de violación de dicha garantía quedará limitado al reembolso del precio de compra o sustitución de todo producto para el que se demuestre un estado distinto al garantizado. Selena Iberia S.L.U. renuncia expresamente a cualquier otra garantía expresa o implícita de aptitud para un fin específico de comercialización. Asimismo, Selena renuncia a toda responsabilidad por cualquier daño o perjuicio imprevisto o consecuente. Las sugerencias de uso no deberán interpretarse como una incitación a la infracción de derechos de patentes.

Las indicaciones y datos técnicos contenidos en la presente ficha técnica se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y declinamos toda responsabilidad por las consecuencias derivadas de un uso inadecuado de los mismos. Por consiguiente, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. La información técnica podrá ser modificada sin previo aviso. Si la necesitara, rogamos la solicite de forma periódica."



Quilosa - Selena Iberia S.L.U.

Centro empresarial Rivas Futura, C/ Marie Curie 19, Planta 6.1, 28521 Rivas, Madrid, Spain,
Tel: +34 902 02 18 02 – Fax: +34 914 999 796, info@quilosa.es, www.quilosa.com